

UNIDUR N

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- повышает и обеспечивает надежность адгезии материалов с поверхностью
- образует связующий слой со многими типами поверхностей
- легкое нанесение при помощи валика
- без запаха: может использоваться в любых помещениях
- выравнивает впитывающую способность оснований
- обеспечивает равномерное нанесение и экономию последующих материалов: клеи, выравнивающие смеси

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка на водной основе Unidur N предназначена для таких оснований, как:

- Нормально впитывающие и абсорбирующие бетонные плиты, и цементные стяжки
- Поверхность бетона после затирки «вертолетами»
- Старый кафель, каменная плитка
- Старые полужесткие и винило-асбестовые плитки
- Старый акриловый и неопреновый клей
- Старый паркет, ДСП и фанера, обработанные гидрофобными или огнеупорными средствами
- Оштукатуренные и/или окрашенные стены

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Полы: основания должны быть прочными, ровными и постоянно сухими (не подверженными поднятию влаги), чистыми, обезжиренными и обеспыленными. Удалить с оснований краску, следы гипса, цементное молочко, следы старого клея. Влажность оснований в момент укладки не должна превышать 4%. При чрезмерной влажности используйте эпоксидную грунтовку Eponal 376.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Состав	модифицированная акриловая эмульсия в водной фазе
Вид	жидкость голубого цвета
Плотность	1,05±0,01 г/см ³
Время высыхания	через час для впитывающих оснований и 1,5 - 2 часа для не впитывающих
Температура применения	от +10 до +25 C°
Нанесение выравнивающей смеси	должна быть нанесена в течение 12 часов после нанесения грунтовки
Расход	100 г/м ²

⁽¹⁾Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности воздуха, для нормально впитывающих оснований, при использовании рекомендуемого инструмента.

Стены: поверхности должны быть прочными, ровными, сухими, чистыми, обезжиренными и обеспыленными. Удалить с поверхности следы краски, гипса, старого клея, старых обоев или ПВХ – покрытий.

Влажность поверхности не должна превышать 4%.

НАНЕСЕНИЕ

- Полы:

На впитывающее основания:

Нанести разбавленную грунтовку UNIDUR N (в пропорции 1:1 с водой) поролоновым валиком (или валиком с ворсом до 12 мм) из расчета приблизительно 100 г/м² до полного регулирования впитывающей способности основания. Высушить в течение приблизительно 30 минут до нанесения выравнивающей смеси.

На не впитывающие основания:

Нанести неразбавленную грунтовку UNIDUR N поролоновым валиком (или валиком со средним ворсом) из расчета максимум 100 г/м². Выравнивающая смесь обязательно должна быть нанесена в течение 6-12 часов после нанесения грунтовки.

- Стены:

грунтовка Unidur N наносится всегда в разбавленном виде (в пропорции 1:1 с водой) поролоновым (или валиком с ворсом до 12 мм) из расчета приблизительно 100 г/м до полного регулирования впитывающей способности поверхности. Высушить в течение приблизительно 1 час до покраски, оклейки обоями или ПВХ – покрытиями.

Внимание! Если основание пола или поверхность стены сильно впитывающие, то может потребоваться дополнительный слой грунтовки Unidur N в разбавленном виде.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Во всех случаях соблюдать необходимое время высыхания для основания

- Инструмент и свежие пятна очищать водой

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Держать в местах, недоступных для детей и животных.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C

УПАКОВКА

Канистра 5 и 20 кг

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уп.	Артикул	Штрих-код	В паллете
5 кг	30047914	3549210014744	96 шт.
20 кг	30047911	3549210491439	24 шт.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

