

# Capadecor StuccoDecor DI LUCE

Шпатлевочная масса для получения гладких поверхностей с зеркальным глянцем.



## Описание продукта

Область применения	Дисперсионная шпатлевочная масса для глянцевого оформления поверхностей внутренних стен.	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Водорасстворимая</li> <li>■ Полупрозрачная</li> <li>■ Зеркальный глянец без дополнительного покрытия</li> <li>■ Рациональная и безопасная технология нанесения</li> <li>■ Возможность машинного колерования в системе ColorExpress</li> <li>■ Поддается очистке</li> <li>■ Диффундирующая и обладает сорбционной способностью</li> </ul>	
Упаковка	2,5 л и 5 л	
Цвет	Беловатый, полупрозрачный.	
	<b>Колерование:</b>	
	Возможность машинного колерования в системе ColorExpress для получения ок. 1300 цветов из коллекции 3D и CaparolColor. Соответствующий список можно запросить. При нанесении покрытия на связанные поверхности смешать между собой содержимое емкостей с отколерованным продуктом, чтобы избежать различия цветовых тонов. При покупке 100 л и более материала одного цвета по требованию колерование может быть выполнено на заводе.	
Степень глянца	В зависимости от характера исполнения от шелковистого блеска до глянца.	
Хранение	В прохладном месте, не допускать замерзания.	
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Плотность: ок. 1,45 г/мл</li> <li>■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха <math>s_d H_2O</math>: ок. 0,06 м</li> </ul>	

## Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть чистыми, сухими, ровными, не содержать разделяющих веществ и не быть контраст. Соблюдать требования части VOB, стандарт DIN 18363, абз. 3. Внутренние оштукатуренные и гипсокартонные поверхности должны соответствовать степени качества Q4.
Подготовка подложки	Нанести грунтовое покрытие DecoGrund или Caparol-Haftgrund EG. Затем 1-2 слоя тонко-дисперсионной шпатлевки по всей поверхности, например Caparol Akkordspachtel fine или AkkordSpachtel finish (другие шпатлевочные массы не подходят), после высыхания - выполнить промежуточное шлифование P200...P400 и нанести CapaSol RapidGrund для выравнивания впитывающей способности и связывания пыли.



Метод нанесения

Для экономичного и рационального нанесения материала StuccoDecor di Luce рекомендуется использовать выправочный шпатель из высококачественной стали. Обязательно предварительно затереть шпатель бумага мокрого шлифования (зернистость 400-600). Нанести StuccoDecor DI LUCE на всю поверхность тонким слоем. При этом наносить по возможности минимум материала.

- Связанные между собой поверхность обрабатывать мокрое по мокрому.
- После высыхания удалить имеющиеся заусенцы от шпательки.
- Второй слой шпательки наносится по аналогичной процедуре, что и первый.
- При этом происходит насыщение глянца из материала.
- После кратковременного высыхания провести полирование
- При этом создается типичная блестящая поверхность.

### Первый шаг:



- Нанести StuccoDecor DI LUCE на всю поверхность тонким слоем. При этом наносить по возможности минимум материала.
- Связанные между собой поверхность обрабатывать мокрое по мокрому.
- после высыхания заусеницы от шпательки удаляются

### Второй шаг, по желанию и третий шаг:



- Второй слой шпательки наносится по аналогичной процедуре, что и первый.
- При этом происходит насыщение глянца из материала.
- По желанию можно нанести третий слой, который полируется до зеркального блеска.

### Полирование поверхности:



- После кратковременного обветривания или после высыхания проводить полирование.
- При этом провести по поверхности выправочным шпателем под малым углом с небольшим надавливанием.
- Этим создается типичная блестящая поверхность.

### Замечание:

Поли машинной техники для получения зеркальной поверхности и рекомендуются только опытным специалистам. Нанесение и уплотнение третьего слоя шпателькой дает сравнимый зеркальный блеск.

### Указания по оформлению:

Технология создания гладких поверхностей при помощи StuccoDecor DI LUCE основана на отражении света от нижележащих слоев шпательки и зеркального отражения на поверхности. Дополнительное прозрачное покрытие не нужно! Полировка полировальным диском позволяет добиться полного зеркального блеска.

Путем варьирования технологии нанесения можно получить индивидуальный вид поверхности.

Расход

Ок. 160-180 мл/м<sup>2</sup> на 2 слоя шпательки. Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия.

Условия применения

### Минимально допустимая температура нанесения:

+5 °C для температуры окружающего воздуха и подложки.

Сушка/время сушки

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 30-60 минут покрытие становится сухим на поверхности. Покрытие полностью высыхает через 1-2 дня. При более низкой температуре и большей влажности воздуха время сушки необходимо увеличить.

Чистка инструментов

Очистить водой сразу после использования.

Замечание

### Указания по очистке и уходу:

Поверхность, выполненную материалом Stucco Decor DI LUCE, можно чистить путем немедленного удаления появляющихся загрязнений водой и влажной тряпкой. При этом работы по очистке необходимо выполнять очень тщательно. Чтобы повысить способность к очистке, можно нанести дополнительное защитное покрытие материалом DisboXAN 450 при помощи чистой влажной тряпки или ветоши, из расчета 1 часть DisboXAN 450 на 9 частей воды. При этом соответствующий цветовой тон подчеркивается или становится более интенсивным.

При применении этого материала необходимо обеспечить хорошее проветривание. Если сделать это невозможно, использовать DisboXAN 450 не рекомендуется. Вопреки соответствующей технической информации применение его для внутренних работ в таком случае допускается.

## Замечание

Указания для безопасного применения

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть их водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт. Профессиональный пользователь может запросить паспорт безопасности материала.

Утилизация

Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки материалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.

Код продуктов ЛКМ

M-DF02

Декларация состава

Сополимер акрилата и винилацетата, минеральные наполнители, вода, гликолевый эфир, гликоли, эфирный спирт, добавки, консерванты.

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49  
Факс: +7 495 6455799  
e-mail: daw@daw-se.ru

## Техническая информация DI561R NOE - Состояние на июня 2020

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru

ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by

ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua

SIA DAW Baltica Mēlūžu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv