

StuccoDecor DI PERLA

Декоративная шпатлевочная масса с металлическим оттенком для внутренних работ



Описание продукта

Область применения	<p>Capadecor StuccoDecor DI PERLA – шпатлевочная масса с металлическим оттенком для индивидуального декоративного оформления внутренних стен и потолков.</p> <p>Для внутренней высококачественной декоративной отделки отелей, кафе, ресторанов, офисов, врачебных кабинетов, квартир, помещений в клиниках и т. д..</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ экологически безопасный, ■ не содержит растворителей и смягчителей, ■ разбавляется водой, ■ способен к диффузии, ■ прост в применении, ■ выдерживает высокие нагрузки
Связующее	Органическое связующее на основе полимерной смолы.
Упаковка	2,5 л
Цвет	Серебряный – база, золотой – база.
Степень глянца	<p>Шпатлевочная масса Capadecor StuccoDecor DI PERLA колеруется автоматически в установке ColorExpress в 73 цветовых тона (55 тонов для серебряной базы, 18 тонов для золотой базы). При колеровании вручную необходимо смешать требуемое количество шпатлевки, чтобы избежать различий цветового тона. Базу можно использовать только в колерованном виде.</p>
Хранение	В сухом прохладном месте, но не на морозе. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок хранения в оригинальной упаковке минимум 2 года.
Технические параметры	<p>согласно DIN EN 13 300:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Мокрое истирание: класс 2 ■ Величина зерна: мелкая <p>■ Плотность: ок. 1,0 г/см³</p>
Дополнительные продукты	CapaGrund Universal DecoGrund



Применение

Подходящие подложки

Традиционные минеральные подложки (старые штукатурки, бетон, кирпичная кладка), гипсокартон, твердые древесноволокнистые плиты, сборные строительные элементы, прочные старые покрытия.

Подготовка подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью. Предварительно необходимо зашпатлевать поверхность до гладкого состояния (например, с использованием материала Akkordspachtel fein), чтобы не было неровностей, дыр или усадочных раковин. Затем необходимо покрыть поверхность материалом CapaGrund Universal или DecoGrund в соответствии с техническими указаниями без структуры с цветовым тоном, согласованным с тоном последующего покрытия.

Штукатурки растворных групп P I, P II, P III:

Прочные нормально впитывающие штукатурки предварительно обработать материалом CapaGrund Universal.

На впитывающие штукатурки с легкой песчаной осыпью нанести грунтовочный слой CapaSol Rapid Grund.

На сильно впитывающие штукатурки нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или Dupa-Putzfestiger.

Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV:

Отшлифовать гипсовые штукатурки со спекшейся коркой, удалить пыль. Нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

Гипсовые строительные плиты, гипсокартонные плиты:

Отшлифовать шпаклевочные gratы. Мягкие и отшлифованные участки гипсовой шпатлевки укрепить с помощью материала CapaSol Rapid Grund.

На сильно впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или Dupa-Putzfestiger.

На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

На плиты с водорастворимыми и окрашивающимися веществами нанести изолирующий грунтовочный слой.

Бетон:

Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся частицы.

На сильно впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или Dupa-Putzfestiger.

На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

Покрытия с несущей способностью:

Матовые, слабо впитывающие поверхности покрывать без предварительной обработки.

Глянцевым поверхностям и лаковым покрытиям придать шероховатость, нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

Покрытия без несущей способности:

Полностью удалить покрытия лаками, дисперсионными красками и штукатурками на основе искусственных смол, не обладающие несущей способностью.

Для грубо пористых, впитывающих поверхностей или поверхностей с песчаной осыпью необходим грунтовочный слой CapaSol RapidGrund.

Покрытия минеральными красками без несущей способности удалить механическим способом, очистить поверхность от пыли. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или Dupa-Putzfestiger.

Покрытия клеевыми красками:

Основательно смыть. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или Dupa-Putzfestiger.

Грубоволокнистые, рельефные или тиснёные бумажные обои, непрочные обои:

Удалить полностью. Смыть остатки клея и бумаги. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или Dupa-Putzfestiger.

Поверхности с никотиновыми, водяными, жирными пятнами и пятнами копоти:

Никотиновые, жирные пятна и пятна копоти удалить с помощью воды с добавлением бытовых чистящих средств, растворяющих жир, дать поверхности высохнуть.

Высохшие водяные пятна очистить щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой.

Дефектные участки:

После соответствующей подготовки исправить дефектные участки с помощью шпатлевки Caparol-Akkordspachtel и при необходимости нанести грунтовочный слой.

Внимание:

При применении материала Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В чувствительных областях рекомендуется применять материал Dupa-Putzfestiger со слабым запахом без содержания ароматических соединений.

Метод нанесения

Необходимо сначала загрунтовать подложку материалом CapaGrund Universal или DecoGrund в цветовом тоне заключительного покрытия. Для нанесения материала требуется специальный инструмент (венцианская кельма). Как правило, для получения полностью готового покрытия требуется два рабочих приема.

Структура покрытия	<p>1 рабочий этап: Равномерно нанести шпатлевочную массу Capadecor StuccoDecor DI PERLA желаемого цветового тона, разбавленную водой ок. 20%, на подготовленную поверхность с помощью валика из мохера с коротким ворсом. Расход материала ок. 40 мл/м².</p> <p>2 рабочий этап: Нанести шпатлевочную массу Capadecor StuccoDecor DI PERLA без разбавления того же цветового тона венецианской кельмой до полного покрытия, после короткого времени выветривания обработать / структурировать поверхность с помощью той же кельмы. При этом получается характерная бархатистая поверхность. Расход материала Capadecor StuccoDecor DI PERLA ок. 80 мл/м².</p> <p>Внимание: Во избежание видимых наложений необходимо покрывать поверхность в технике «мокрое по мокрому» без перерывов. На применение материала оказывают влияние сквозняки и теплые подложки.</p>
Расход	ок. 120 – 150 мл/м ² для готового покрытия. Точный расход определяется пробным путем на объекте.
Условия применения	Нижний предел температуры при нанесении покрытия: + 5 °С для материала, подложки и циркуляционного воздуха. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
Сушка/время сушки	ок. 24 часов, между отдельными рабочими этапами необходимо соблюдать время сушки минимум 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.
Чистка инструментов	Сразу после применения промыть инструменты водой.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.
Утилизация	Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	для категории данных продуктов (кат. А/а): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.
Декларация состава	Дисперсия акрилово-стирольного сополимера, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки.
Подробные информации	см. в паспорте безопасности
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Центр обслуживания	Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 6455799 e-mail: daw@daw-se.ru

Техническая информация CD010R NOE · Состояние на июня 2020

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mēlūžu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Faks: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv