

Инструкция по применению масла Elcon Sauna Oil

1 Условия проведения работ

1.1 Перед применением состав перемешать, не разбавляя его. Наносить на сухую древесину (влажностью не более 20%) при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C и относительной влажностью воздуха не более 80%.

2 Подготовка поверхности

2.1 Elcon Sauna Oil применяется для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.

2.2 При обработке пораженной древесины или дерева, ранее окрашенного лакокрасочными материалами, предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) поверхность от старых покрытий, загрязнений и прочих гнилостных повреждений.

3 Обработка древесины

3.1 Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитается в древесину, повторить обработку. Максимальный эффект достигается при обработке древесины в 2 слоя. Каждый последующий слой наносить не ранее, чем через 20 мин и не позднее, чем через 40 мин после предыдущего. Эксплуатационная готовность парильного помещения достигается через 3 суток сушки. После сушки нагреть баню для протапливания и стереть остатки масла чистой тканью.

3.2 Время полного высыхания при (20±2)°C – 24 часа. Фактическое время высыхания зависит от пористости и плотности древесины.

3.3 1л состава достаточно для покрытия одним слоем 8-15 м² древесной поверхности. Фактический расход зависит от впитывающих свойств древесины.

4 Условия эксплуатации

4.1 Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5 до +40°C. Предохранять от влаги, действия тепла, прямых солнечных лучей. Вскрытые упаковки хранить с плотной закрытой крышкой.

5 Гарантии изготовителя

5.1 При соблюдении условий хранения и эксплуатации гарантийный срок хранения – 5 лет.