

# Инструкция по применению смывки краски "Элкон С"

## 1 Условия проведения работ

1.1 Работы по обработке металлических конструкций смывкой краски "Элкон С" рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от + 5°C до + 35°C.

## 2 Требования к обрабатываемым поверхностям

2.1 Поверхность, подлежащая обработке, должна быть очищена от загрязнений.

2.2 Изделия, обработанные составом "Элкон С", во время протекания реакции не должны подвергаться дополнительной механической обработке. В случае, когда это необходимо, следует произвести повторную обработку.

## 3 Обработка поверхности

3.1 Перед использованием перемешать.

3.2 На поверхность с лакокрасочным покрытием нанести средство (либо погрузить поверхность в раствор).

3.3 Время протекания реакции зависит от вида и толщины слоя покрытия (от 1 до 60 минут).

3.4 Набухшую пленку удалить шпателем.

3.5 Поверхность протереть тканью.

3.6 При необходимости очистку повторить.

3.7 Норма расхода состава "Элкон С": 170 г/м<sup>2</sup>.

## 4 Техника безопасности при работе

4.1 Технологические операции необходимо выполнять, соблюдая правила ТБ, СНиП 111-4-80, ГОСТ 12-3-005-75 «Работы окрасочные. Общие правила ТБ», ПБВХ 11-74 «Правила безопасности в химической промышленности».

4.2 Попавший на открытые части тела состав "Элкон С" необходимо смыть водой с мылом.

4.3 Лица, связанные с применением состава, должны использовать средства защиты глаз (защитные очки), органов дыхания (респираторы, марлевые повязки), хлопчатобумажный костюм, резиновые перчатки, сапоги или ботинки. Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

4.4 По окончании работы руки следует вымыть водой с мылом.

## 5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование и хранение состава "Элкон С" производят по ГОСТ 9980.5.

## 6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие состава "Элкон С" требованиям технических условий ТУ 2319-003-49222195-2003 при соблюдении инструкции по применению, НД по транспортированию и хранению.

6.2 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.