



## Yacht

### Alpina Для яхт

#### Описание продукта:

специальный лак для создания идеального прочного покрытия надводной и подводной частей деревянных корпусов лодок, а также для других подвергаемых особо сильной нагрузке деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения - для обеспечения долговечного и устойчивого к царапинам покрытия.



## КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л; 10 л

#### Преимущества продукта:

Идеально сохраняет текстуру дерева  
Стойкий к воздействию пресной и солёной воды  
Очень прочный и устойчивый к царапинам

#### Свойства:

покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины, быстро высыхает, обладает износостойкостью, эластичностью, устойчивостью в пресной и солёной воде. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

#### Пригодные подложки:

паркет и другие изделия из дерева. Продукт также наносится на исправные старые лакированные и эмали.

#### Световые тона/ колеровка:

прозрачный лак.  
Колеровка не предусмотрена.

#### Степень глянца:

глянцевый

#### Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью, валиком, краскопультom.  
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.  
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

#### Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 4 часа. Нанесение следующего продукта через 24 часов. Ходить по поверхности можно через 3 дня.

#### Нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Alpina Yacht в 2-3 слоя. При первичном покрытии наносить 4 слоя для оптимальной защиты. Продукт хорошо размешать.  
Расход: 80 мл/м<sup>2</sup> на слой.

#### Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный, промежуточный слой и финиш:  
Alpina Yacht неразбавленно.

#### Состав:

алкидно-полиуретановая смола, уайтспирит, добавки.  
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/i): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 450 г/л ЛОС.

## Yacht

## ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

## Подготовка подложки:

Поверхность корпуса яхта очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль.  
Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

## Покрытия с плохой несущей способностью

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать / очистить	Alpina Yacht, разбавленный на	-	Alpina Yacht
	снаружи	прошлифовать / очистить	Alpina Grundierung für Holz, Alpina Lasur für Holz	2x Alpina Yacht	Alpina Yacht
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Yacht	Alpina Yacht

## Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м <sup>2</sup>	80-90	80-90	90

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи.  
Держать в месте, не доступном для детей.  
Бережь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.  
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.  
Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.  
Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

## Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

## Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C.  
Гарантийный срок хранения: 3 года в закрытой оригинальной упаковке.

## ТИ № 465\_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

## КОНТАКТ

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная д.3, RU-125493, г.Москва, Россия  
тел.: (+7) 495 660 08 49; факс: (+7) 495 502 92 10; e-мейл: alpina@daw-se.ru