



## Pesto 10 - Песто 10

Тип	Стойкая универсальная матовая эмаль
Область применения	Предназначена для окраски деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей внутри и снаружи помещений (оконных рам, дверей, мебели и т.п.), а также оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых поверхностей внутри помещений (стен, потолков, окон, дверей, мебели и других поверхностей внутри помещений, требующих частого мытья, например, в ваннах, кухнях и коридорах).
Объекты применения	Применяется для окраски стен, потолков, требующих частого мытья, а также дверей, мебели и т.п.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	А и С
Цвета	Краска является базой. Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета воспользуйтесь компьютерной колеровкой Tikkurila. Во избежание различий в оттенке используйте эмаль одной партии. Эмаль базы А также может использоваться в качестве белой эмали. База С используется только в колерованном виде!
Степень блеска	Матовая
Расход	10–14 м <sup>2</sup> /л на один слой в зависимости от способа нанесения и типа поверхности.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л
Разбавитель	Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания	От пыли – 3 часа. Нанесение следующего слоя - через 24 часа.  Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая.
Стойкость к химикатам	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Сухой остаток	Ок. 75 %.
Плотность	1,3 - 1,55 кг/л.
Хранение	Эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. При хранении при отрицательной температуре перед применением эмаль выдержать при температуре (+20 ± 2) С в течение 24 часов и тщательно перемешать.
Сертификат	<a href="#">Pesto_10_протокол №316 д.с.53 Тиккурила</a>
Сертификат соответствия	<a href="#">Сертификат соответствия Pesto</a>



## Pesto 10 - Песто 10

Свидетельство о государственной регистрации  
Сертификат пожарной безопасности

 [НС\\_Pesto\\_10\\_30](#)

 [Сертификат пожарной безопасности](#)

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Температура воздуха должна быть выше +5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.

Предварительная подготовка

Неокрашенную поверхность очистить от пыли, ржавчины и других загрязнений и обезжирить. Деревянные поверхности, древесноволокнистые и древесностружечные плиты грунтовать грунтовкой «Otex», а стальные и оцинкованные поверхности – противокоррозионной грунтовкой «Rostex Super». Алюминиевые поверхности рекомендуется до грунтования зашкурить. Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим средством «Maalipesu», затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком, всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости деревянные поверхности грунтовать грунтовкой «Otex». Очищенные до металла поверхности грунтовать грунтовкой «Rostex Super». Впадины и другие неровности выправить алкидной шпаклевкой.

Окраска

Загрунтовать оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные и кирпичные поверхности грунтовкой-концентратом «Euro Primer», разбавленной в соответствии с инструкцией применения.

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости эмаль разбавить уайт-спиритом «Lakkabensiini 1050». Наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством "Pensselipesu".

Уход

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

### ОХРАНА ТРУДА



Огнеопасно! Легковоспламеняющаяся жидкость, содержит уайт-спирит. Не распылять вблизи огня. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. При проведении покрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И  
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. После использования тару утилизировать как бытовые отходы

ТРАНСПОРТИРОВКА

-

Дополнительная информация

Изготовитель:  
ООО "Тиккурила",



## Pesto 10 - Песто 10

192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3

тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?**  
**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

