



Valtti Natural

Техническая спецификация
12.02.2018

Тип	Ультростойкая лазурь с прозрачным покрытием
Область применения	Предназначена для защиты и отделки деревянных поверхностей из вагонки, бруса, строганных и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке, термообработанной и пропитанной под давлением древесины. Защищает от атмосферных нагрузок, замедляя воздействие влаги, гнили, синевы и плесени. Содержит воск и специальный УФ-фильтр, что позволяет надолго сохранить естественный цвет дерева без колеровки. Образует на поверхности полуглянцевую пленку. Для максимально эффективной защиты необходимо комплексное использование биозащитной грунтовки «Valtti Expert Base» и защитной лазури «Valtti Natural», особенно для нижних венцов зданий.
Объекты применения	Предназначена для защиты и отделки деревянных поверхностей из вагонки, бруса, строганных и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке, термообработанной и пропитанной под давлением древесины.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета	Бесцветный
Степень блеска	Полуглянцевая
Расход	9–14 м ² /л по строганной поверхности, 5–8 м ² /л по пиленой поверхности древесины.
Тара	0,9л; 2,7 л; 9 л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания	Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 12 часов до нанесения следующего слоя, полное высыхание 24 часа. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
Атмосферостойкость	Отличная.
Сухой остаток	40-50%
Плотность	0,87 - 0,92 кг/л.
Хранение	В плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.
Свидетельство о государственной	



Valtti Natural

регистрации

Техническая спецификация
12.02.2018

 [Свидетельство о государственной регистрации](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Во время окраски и высыхания температура воздуха должна быть не ниже +5 °С, а относительная влажность воздуха – не выше 80%. Окрасочные работы лучше всего выполнять в безветренный облачный день при температуре +10—+20 °С.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от загрязнений и пыли, посторонних включений. Загрязненные и покрытые плесенью участки промыть раствором «Номеенпоисто», соблюдая инструкцию по применению. Загрунтовать поверхность в наиболее ранней стадии строительства биозащитной грунтовкой «Valtti Expert Base» или «Valtti Primer». Поверхность должна быть сухой и чистой. Не обрабатывать мерзлую древесину.

Ранее окрашенные поверхности:

С ранее окрашенной поверхности полностью удалить предыдущее лакокрасочное покрытие. Поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости промыть ее раствором «Номеенпоисто», соблюдая инструкцию по применению. Очищенную до чистой древесины поверхность загрунтовать биозащитной грунтовкой «Valtti Expert Base» или «Valtti Primer». Не обрабатывать мерзлую древесину.

Окраска

Защитную лазурь перемешать перед нанесением и перемешивать периодически во время использования. Наносить на загрунтованную поверхность – в 2 слоя кистью по направлению волокон древесины или в 3-4 слоя краскораспылителем. После нанесения первого слоя рекомендуется провести легкую шлифовку для удаления поднявшихся волокон древесины. Торцевые концы древесины обработать с особенной тщательностью. После окончания работ инструменты промыть уайт-спиритом.

Очистка инструментов

После окончания работ инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством «Penssellipesu».

Уход

В нормальных условиях свежее окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором не ранее, чем через месяц. После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.

ОХРАНА ТРУДА



Раздражающее вещество

Содержит Уайт-спирит, легковоспламеняющаяся жидкость. При проведении окрасочных работ избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью.



Valtti Natural

Техническая спецификация
12.02.2018

Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. Беречь от огня. Хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

