



Valtti Pro - Валтти Про сверхпрочная защитная лазурь

Тип	Пленочно-лессирующая лазурь.
Область применения	Предназначена для защиты и отделки деревянных поверхностей снаружи помещений. Защищает от атмосферных нагрузок, замедляя воздействие влаги, гнили, синевы и плесени. Содержит воск и УФ-фильтр, что позволяет надолго сохранить свежесть цвета и существенно продлить срок службы древесины. Образует на поверхности глянцевую пленку. Для максимально эффективной защиты необходимо комплексное использование биозащитной грунтовки «Valtti Expert Base» и лазури «Valtti Pro», особенно для нижних венцов зданий. Бесцветную лазурь рекомендуется использовать только в колерованном виде
Объекты применения	Применяется для деревянных поверхностей из вагонки, клееного бруса, строганных и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке, термообработанной и пропитанной под давлением древесины снаружи помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	ЕС
Цвета	Бесцветный, орегон, тик, красное дерево, орех, палисандр. Цвет стикера на упаковке может отличаться от цвета продукта в таре, а также цвета готового покрытия. Восприятие цвета зависит от типа поверхности, ее цвета, пористости, а также от степени блеска, количества слоев и способа нанесения. Для более точного определения цвета готового покрытия рекомендуется ориентироваться на рекламные материалы Tikkurila, представленные в точке продажи.
Степень блеска	Глянцевая
Расход	9–14 м ² /л по строганной поверхности, 5–8 м ² /л по пиленой поверхности древесины.
Тара	0,9л; 2,7 л; 9 л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания	при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 12 часов до нанесения следующего слоя, полное высыхание 24 часа. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
Сухой остаток	30-60 % в зависимости от цвета.
Плотность	0,92 - 0,97кг/л.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить



Valtti Pro - Валтти Про сверхпрочная защитная лазурь

в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 5 лет.

Свидетельство о государственной регистрации

 [SGR_Valtti_Log_Pro](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Во время окраски и высыхания температура воздуха должна быть не ниже +5 °С, а относительная влажность воздуха – не выше 80%. Окрасочные работы лучше всего выполнять в безветренный облачный день при температуре +10—+20 °С.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от загрязнений и пыли, посторонних включений. Загрязненные и покрытые плесенью участки промыть раствором «Номеенпоисто», соблюдая инструкцию по применению. Загрунтовать поверхность в наиболее ранней стадии строительства биозащитной грунтовкой «Valtti Expert Base» или «Valtti Primer». Поверхность должна быть сухой и чистой. Не обрабатывать мерзлую древесину.

Ранее окрашенные поверхности:

С ранее окрашенной поверхности полностью удалить предыдущее лакокрасочное покрытие. Поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости промыть ее раствором «Номеенпоисто», соблюдая инструкцию по применению. Очищенную до чистой древесины поверхность загрунтовать биозащитной грунтовкой «Valtti Expert Base» или «Valtti Primer». Не обрабатывать мерзлую древесину.

Окраска

Лазурь перемешать перед нанесением и перемешивать периодически во время использования. Наносить на загрунтованную поверхность – в 2 слоя кистью по направлению волокон древесины или в 3-4 слоя краскораспылителем. После нанесения первого слоя рекомендуется провести легкую шлифовку для удаления поднявшихся волокон древесины. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество лазури в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Торцевые концы древесины обработать с особенной тщательностью.

Очистка инструментов

После окончания работ инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством «Penssellipesu».

Уход

В нормальных условиях свежее окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором не ранее, чем через месяц. После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.

ОХРАНА ТРУДА



Valtti Pro - Валтти Про сверхпрочная защитная лазурь



Вредный

Содержит Уайт-спирит, ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ПРИ ГЛОТАНИИ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ. СОПРИКОСНОВЕНИЕ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

ТРАНСПОРТИРОВКА

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

