










Valtti Primer - Валтти Праймер

| | |
|--------------------|---|
| Тип | Бесцветный грунтовочный состав, содержащий масло, для обработки древесины снаружи. "Валтти Праймер" впитывается в древесину и замедляет проникновение влаги, что, в свою очередь, замедляет распространение плесени на обработанной поверхности. |
| Область применения | Предназначен для защиты и грунтовки древесины и деревянных конструкций перед финишной обработкой. Применяется для пиленой и строганной деревянной поверхности, а также бревенчатой, термообработанной и пропитанной под давлением древесины перед финишной обработкой. Бесцветный грунтовочный состав не защищает деревянную поверхность от воздействия солнечного света, поэтому покрывную окраску рекомендуется произвести как можно скорее. |
| Объекты применения | Применяется для обработки всех деревянных конструкций, подлежащих дальнейшей обработке лессирующими или кроющими материалами (кроме масел для дерева и красок на основе красной охры). |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| |     |
| Цвета | Бесцветный. |
| Расход | На пиленую поверхность – 4–5 м ² /л, на строганую – 8–10 м ² /л. |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л. |
| Способ нанесения | Наносится кистью, распылением или погружением. |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% Сухой остаток | На отлип – приблизительно через 30 минут. Следующий слой можно наносить через сутки. 15 %. |
| Плотность | ок. 0,8 кг/л. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Материал в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения. |
| Код | 005 0500 |
| Сертификат соответствия |  Сертификат соответствия |
| Свидетельство о государственной регистрации Сертификат пожарной безопасности |  Свидетельство о государственной регистрации  Пожарный сертификат |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|----------------------------|---|
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания состава температура должна быть не ниже +5 °C, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %. |
| Предварительная подготовка | Очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу" согласно инструкции по |



Valtti Primer - Валтти Праймер

Обработка

применению. Защитить неокрашиваемые поверхности и растения от брызг грунтовочного состава "Валтти Похьюсте".

Деревянную поверхность обработать составом "Валтти Праймер" на возможно ранней стадии строительства. Состав наносится обильным слоем кистью, распылением или погружением. Торцевые концы древесины обработать с особой тщательностью.

Очистка инструментов

Финишную обработку провести как можно быстрее, но не ранее чем через 24 часа. В случае, если обработка задерживается, грунтование следует повторить. При распылении защитить неокрашиваемые поверхности от брызг. Рабочий инструмент промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".

ОХРАНА ТРУДА



Вредный

Содержит промышленный бензин (нафта) гидрированный тяжелый (алифатичный) и 2-октил-2Н-изотиазол-3-он. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ ПОПАДАНИИ ВОВНУТРЬ. КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВЫШЕННУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. Избегать попадания химиката на кожу. Использовать соответствующие защитные перчатки. При попадании химиката вовнутрь нельзя вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. На материал имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR 3 III

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

