

# Лист Технической Информации

## Универсальный клей «Момент 60 sec.»

Универсальный клей «Момент 60 sec.» это прочный однокомпонентный универсальный клей, который быстро соединяет самые разные материалы. Клей предназначен для бытового применения. Он имеет такой состав, который в силу пониженной текучести обеспечивает возможность нанесения клея на стены и потолки. Идеально подходит для склеивания пластиков, резины, металлов, древесины, керамики, кожи, тканей, картона и бумаги. При этом обе склеиваемые поверхности могут быть непористыми.

«Момент 60 sec.» устойчив к ударам и вибрациям. Рекомендуется к использованию в случаях, когда соединение должно быть гибким. Клей намеренно сделан так, чтобы можно было точно сопоставить склеиваемые части до схватывания. Соответствует стандарту водостойкости клеев для дерева EN204 D3. Это означает, что клей стоек к периодическому воздействию влаги, однако не выдерживает длительного непрерывного воздействия воды и влаги.



### ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не использовать на запыленных, загрязненных или влажных поверхностях.
- Клей не пригоден для склеивания полипропилена, полиэтилена, тефлона, силиконовых каучуков или пенопластов.
- Не использовать для склеивания узлов, предназначенных для удержания горячих жидкостей.
- Непригоден для склеивания изделий, в которых должны оставаться зазоры.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Этилцианоакрилат, добавки
Внешний вид	прозрачный гель
Плотность	1,1 г/см <sup>3</sup> при 20 °С
Вязкость	нетекучий гель
Упаковка	алюминиевая туба, 20 г
Срок хранения при 2-8 °С	24 месяцев
при 15-25 °С	18 месяцев

Производитель:  
Хенкель Ирланд Лтд.  
Таллат Бизнес Парк,  
Уайтстоун, Дублин, Ирландия

Импортер и уполномоченная организация:  
ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34  
www.moment.ru

### III. Указания по использованию

#### Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхности рекомендуется дополнительно зачистить наждачной бумагой и обезжирить бензином или ацетоном.

Перед склеиванием выдержите материалы при комнатной температуре (от +18°C до +25°C).

#### Нанесение клея:

Нанести клей на одну из поверхностей и сразу прижать детали друг к другу не менее чем на одну минуту.

#### Важная информация:

Скорость схватывания зависит от влажности воздуха. Высокая влажность ускоряет время схватывания, а низкая влажность замедляет процесс.

#### Склеивание / давление:

Время фиксации обычно составляет 60 секунд. Приблизительно 50% прочности склеивания достигается примерно через 30-60 минут, а окончательная прочность склеивания достигается от 12 до 24 часов.

Прижимайте от центра к краям, чтобы избежать скопления воздуха. Тщательно приклеивайте края.

---

### IV. Дополнительная информация

#### Условия безопасного использования и хранения:

Избегайте случайных утечек клея и обеспечьте защиту одежды и рабочей поверхности.

Убедитесь в том, что клей не попал на кожу. Цианакрилатный клей склеивает кожу мгновенно.

Хранить плотно закрытым при температуре от 0°C до плюс 25°C.

Идеальные условия хранения от плюс 2°C до плюс 8°C.

В случае замораживания клей полностью восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

#### Выведение пятен:

Используйте средство для удаления клея «Супер Момент Антиклей»

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Производитель:  
Хенкель Ирланд Лтд.  
Таллат Бизнес Парк,  
Уайтстоун, Дублин, Ирландия

Импортер и уполномоченная организация:  
ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34  
www.moment.ru