

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «ПРОФИ»

Тип	Готовая к применению декоративная штукатурка с различными размерами фракции наполнителя (1,5 мм для эффекта «Зернистая» и 2 мм для эффекта «Короед»). Образует атмосферостойкое покрытие, стойкое к мытью с помощью бытовых неабразивных моющих средств. Скрывает мелкие неровности поверхности, укрывает в 1 слой.
Область применения	Подходит для фиброцементных плит, бетонных, оштукатуренных цементными и цементно-известковыми штукатурками поверхностей при использовании для внутренних и наружных работ, а также для внутренних работ по кирпичу, гипсокартону, ДВП и ДСП. Также используется для отделки ранее окрашенных водно-дисперсионными красками прочно держащихся поверхностей (после предварительного зашкуривания).
Объекты применения	Предназначена для декоративной отделки и придания рельефа на фасадах и внутренних поверхностях жилых, коммерческих, промышленных, складских и прочих зданий и сооружений, в том числе для помещений с повышенной влажностью (кухни, ванны, коридоры) и проходимостью (МОП, холлы, лестничные марши). Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	1,5-2,6 кг/м ² , в зависимости от толщины слоя, метода и условий при нанесении и желаемого рельефа. Для точности расчета рекомендуется пробное покрытие на объекте.
Сухой остаток	Около 75%.
Плотность	Около 1,8 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить металлическим шпателем или стальной кельмой в 1 слой. Затирать пластиковой теркой. Для эффекта «Зернистая» допустимо нанесение пневмораспылением. При нанесении методом пневмораспыления затирание не требуется.
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	До 24 часов при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха не более (65±5)%, в зависимости от толщины слоя. При температуре воздуха ниже 15°С и относительной влажности воздуха выше 65% время высыхания может увеличиваться.
База	А.
Цвет	Белый.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

 ООО "Тиккурила",
 192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
 пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
 тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
 для ваших вопросов и пожеланий

8 800 700 44 22
 пн-пт: 8.00—20.00 (МСК)
 Звонок по России бесплатный

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «ПРОФИ»

Колеровка	Для колеровки базы А в пастельные оттенки воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Во избежание различий в оттенке используйте штукатурку одной партии. База А может использоваться в качестве белой штукатурки или колероваться Колорантами ТЕКС: для фасадных работ Колер Красками Профи ТЕКС (№ 8,9,10,13,14,15) до 10% от объема штукатурки, для внутренних работ Колер Пастами Универсал ТЕКС до 5% от объема или Колер Красками Профи ТЕКС до 10% объема.
Стойкость к мытью	Краска образует покрытие, устойчивое к мытью с помощью бытовых неабразивных моющих средств. Очистку покрытия при необходимости производить не ранее, чем через 4 недели после нанесения.
Прогнозируемый срок службы покрытия	До 8 лет снаружи помещений и не менее 10 лет внутри сухих помещений при строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации (Протоколы климатических испытаний размещены на сайте www.teks.ru).
Хранение транспортировка	При температуре не ниже 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	2 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке.
Фасовка	8 кг, 16 кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой (допустимая влажность бетонных оснований, а также цементно-известковых штукатурок - не более 4%) и чистой, температура поверхности и воздуха должна быть не менее 10°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.
Предварительная подготовка	Поверхность перед окрашиванием необходимо тщательно очистить от пыли, грязи, высолов, известкового налета, жировых пятен и различных посторонних включений. Неровности основания не должны превышать размер зерна штукатурки. В случае необходимости дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. В случае поражения поверхности грибком или плесенью - обработать чистящим средством, соблюдая соответствующие инструкции, например, чистящим средством Санатекс «Универсал» ТЕКС. Для улучшения эксплуатационных свойств и удобства нанесения основание рекомендуется прогрунтовать Грунтом-Концентратом Укрепляющим 1:3 Профи ТЕКС или Грунтом Фасадным Профи ТЕКС. Дефекты поверхности выровнять при наружных работах Шпатлевкой Фасадной Профи ТЕКС, при внутренних работах – Шпатлевками для внутренних работ ТЕКС. Прочный бетон не требует грунтования. Ранее не окрашенные поверхности: Новые бетонные поверхности можно окрашивать только после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности – через 1-2 месяца, новые фиброцементные плиты – через 6 месяцев. Стеклоблочные и глянцевые бетонные поверхности обрабатывают механически, например, пескоструйным аппаратом, для придания им шероховатости. Порошкообразный, хрупкий слой (цементный клей) удаляют, например, пескоструйным или гидроразрывным аппаратом, или стальной

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 700 44 22
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «ПРОФИ»

щеткой.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить слабо держащиеся покрытия пескоструйным или гидропескоструйным аппаратом, либо стальной щеткой. Сильно мелящие и непрочные поверхности должны быть расчищены до прочного основания механически или промывкой водой под давлением.

Нанесение и затираание

Перед применением штукатурку тщательно перемешать до однородного состояния.

Нанесение ручным способом: наносить на подготовленную поверхность металлическим шпателем или кельмой из нержавеющей стали в 1 слой движениями снизу-вверх. При нанесении шпателем инструмент необходимо держать под углом 10-30° к основанию, кельмой - 45-60°. Оптимальный слой не должен превышать размер фракции наполнителя. Излишки материала снимаются до толщины зерна.

Рекомендуемые параметры нанесения пневматическим распылением:

производится с помощью картушного пистолета в 1 слой.

Эффект «Зернистая» 1,5 мм - давление 4 атм, сопло 4 мм.

Эффект «Короед» 2 мм - распылением не наносится.

Более точные параметры определяются путем пробного выкрашивания на объекте.

Затираание: приступать к формированию фактуры (затираание) можно сразу после нанесения рабочего слоя материала, предварительно убедившись, что штукатурка не прилипает к инструменту. Для затираания рекомендуется использовать пластиковую терку. Размер рабочей поверхности терки необходимо подбирать, исходя из конфигурации поверхности, подлежащей отделке. Следует перемещать терку, прижимая её к поверхности с незначительным усилием. В зависимости от выбранного декоративного эффекта, затирку производят горизонтальными, вертикальными, диагональными или круговыми движениями. При проведении работ рабочий инструмент следует регулярно очищать от налипающих крошек и остатков штукатурки. Рекомендуется не делать перерывов при отделке сплошной поверхности, в местах «перехлестов» работать методом «мокрый по мокрому». Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам внутренних и наружных поверхностей, под водосточными трубами и т.д.). По окончании работ инструменты промыть водой.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Штукатурка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Остатки штукатурки не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 700 44 22
пн-пт: 8.00—20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный