ООО «ТЛКЗ «Радугамалер»
347900, г. Таганрог Ростовской области
Николаевское шоссе, 5-9
ОГРН 1096154000403

РСТ
АЕ81

ПАСПОРТ № 2321

Наименование продукции: эмаль ПФ-115 «Статус» всех цветов ТУ 2312-002-0145926834-2008 Изм.1

Партия -7 Масса нетто- 1,9 кг Вид тары -банка металлическая

Дата изготовления -07.2015 года Цвет - красный

Качественные показатели

№	Наименование показателя	Значения показателей ТУ2312-002-0145926834-2008 Изм.1	Результаты испытаний	Метод испытаний
1	Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных эталонами	Соответствует	По п.3.3
2	Внешний вид	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень.	Соответствует	По п. 3.4
3	Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее	50	53	По ГОСТ 896-69
4	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм), с	120-180	138	По ГОСТ 8420-74 и п. 3.4а наст.ст.
5	Массовая доля нелетучих веществ, %	54-70	60	По ГОСТ 17537-72 и п. 3.4 б наст ст.
6	Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм), %, не более	20	9	По п.3.5
7	Степень перетира, мкм, не более для эмалей с классом покрытия IV	50	35	По ГОСТ 6589-74
8	Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более	120-220	137	По ГОСТ 8784-75,р.1 и п.3.6
9	Время высыхания при температуре (20+-2)С, ч До степени 3	24	24	По ГОСТ19007-73
10	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1	ГОСТ 6806-73
11	Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40	40	ГОСТ 4765-73
12	Твердость пленки по маятниковому прибору, усл.ед.не менее	0,2	0,2	ГОСТ 5233-89
13	Адгезия пленки, баллы, не более	1	1	ГОСТ15140-78 р.2 и п.3.6а
14	Стойкость покрытия при температуре (20+-2)С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	2	ГОСТ 9.403-80 р.2 и п.3.7 наст.ст.
15	Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства, мин, не менее	15	15	ГОСТ 9.403-80 р.2 и п. 3.8 наст.ст

Заключение : Продукт соответствует требованиям ТУ 2312-002-0145926834-2008 Изм.1

Начальник лаборатории _____ **/ Абасова И.А./**

Дата выдачи 11.2015

Общество с ограниченной ответственностью «Таганрогский лакокрасочный завод «Радугамалер» * Российская Федерация г. Таганрог * ОГРН 1096154000403 * ИНН 6154559910
Лаборатория