


Технический лист

Stoplex W

Универсальная водорастворимая грунтовка на основе акрилата с добавлением силосксана

U



Характеристика

Применение

- для наружных работ
- для минеральных и органических оснований и покрытий
- для выветренных прочных старых покрытий

Свойства

- закрепляет поверхность
- водоотталкивающая
- хорошая проникающая способность
- регулирует гигроскопичность
- улучшает адгезию

Технические данные

Критерий	Норма/ правила проведения испытаний	Значение/ единица	Указания
Плотность	EN ISO 2811	1,0 г/см ³	
При указании значений брались средние или приблизительные значения. В связи с использованием в наших продуктах естественного сырья определенные показатели в отдельной партии могут незначительно отличаться без ущерба для качества продукта.			

Поверхность основания

Требования

Основание должно быть твердым, сухим, чистым и прочным, а также свободным от спечённых слоев, выцветшей краски и антиадгезивов.

Подготовка

Старые основания проверить на прочность. Непрочные старые покрытия удалить.

Применение

Температура использования

Минимальная температура поверхности и воздуха: +5 °C
Максимальная температура поверхности и воздуха: +30 °C

Подготовка материала

Перед использованием хорошо перемешать в заводской таре.
В зависимости от гигроскопичности основания можно разбавить водой до соотношения 1:1.

Расход

Исполнение	Приблизительный расход	
на каждый слой	0,10 - 0,40	л/м ²
Расход материала помимо прочего зависит от особенностей применения, поверхности и консистенции. Приведенные данные по расходу представляют собой лишь ориентировочные значения. Точные данные по расходу следует при необходимости определять на объекте.		

Технический лист

Stoplex W

Нанесение	Кистью, валиком Наносить методом кистевого окрашивания или распылять распылителем «Inospray». Грунтовки не должны образовывать блестящий слой.
Высыхание, затвердевание, дальнейшая обработка	Продукт высыхает благодаря физическому испарению. При высокой относительной влажности воздуха и/или низких температурах процесс высыхания соответственно замедляется. При температуре воздуха и поверхности +20°C и 65% относительной влажности воздуха: дальнейшая обработка примерно через 12 часов.
Очистка инструмента	Сразу после использования промыть водой.
Указания, рекомендации, специальное, прочее	При распылении необходимо использовать специальное защитное оборудование/одежду.
Поставка	
Цвет	Желтоватый пигмент
Возможная корректировка	Можно предусмотреть защиту против водорослей и грибов (консервирующую пленку). Благодаря этому обеспечивается профилактическая долговременная защита. Гарантировать невозникновение угрозы от поражения водорослями и/или грибами на длительный период времени нельзя.
Хранение	
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре. Беречь от мороза, жары и прямых солнечных лучей.
Срок хранения	Наилучшее качество гарантируется в оригинальной упаковке в течение срока хранения. Эта информация указывается в номере партии на упаковке. Расшифровка номера партии: Цифра 1 = последняя цифра года, цифры 2 + 3 = календарная неделя Пример: 1450013223 – срок хранения до конца 45-й календарной недели 2011 г.
Заключения / допуски технической экспертизы	
Z-33.41-116	StoTherm Classic / Vario, в массивных конструкциях Общий допуск технического надзора
Z-33.43-66	StoTherm Cell Общий допуск технического надзора
Z-33.44-134	StoTherm Mineral L / Classic L Общий допуск строительного надзора
Z-33.46-422	Теплоизоляционные системы с облицовкой из керамики и природного камня Общий допуск строительного надзора

Технический лист

Stoplex W

Обозначение	
Группа продуктов	Грунтовка
Состав	В соответствии с инструкциями VdL строительный состав для покрытия, полимерная дисперсия, минеральные пигменты, вода, гликольэфир, добавки, консервант.
Код GIS	M-GP01 материалы для грунтовочного покрытия, пигментированные, водорастворимые
Безопасность	Листок безопасности вы можете найти на сайте: www.sto.de . Пожалуйста, обратите внимание на информацию по обращению с продуктом, его хранению и утилизации.

Особые указания

Информация и данные в этом Техническом листе служат обеспечению применения по обычному назначению, либо соответствия обычным целям, и основываются на наших знаниях о опыте. Однако, это не освобождает клиента от самостоятельной проверки продукта на пригодность и правильность применения.
Применение в областях, однозначно не упомянутых в данном Техническом листе, может осуществляться только после согласования с Sto AG. Без согласования Вы действуете под собственную ответственность. Особенно это касается комбинаций с другими продуктами.

С выпуском нового Технического листа все предыдущие Технические листы утрачивают свою актуальность. Самую новую редакцию Вы можете найти в Интернете на сайте «www.sto.com».

Sto AG
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Tel.: +49 7744 57-0
Fax: +49 7744 57-2178
infoservice@stoeu.com
www.sto.de